

SILTEK ACRYL FINISH

ВІДРО 5 / 15 кг

 5 кг: 1300 0401
 10 кг: 1300 0402

ЗАСТОСУВАННЯ

Для фінішного вирівнювання стін та стель всередині сухих приміщень, перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на штукатурки на основі гіпсових та цементних в'язучих, гіпсокартон, ДВП, ДСП.

ВЛАСТИВОСТІ

- Ідеально біла;
- Зручна у застосуванні;
- Дрібнозерниста, утворює гладку поверхню, готову під фінішне оздоблення;
- Наноситься шаром до 3 мм, майже не має усадки при висиханні;
- Еластична, підходить для заповнення швів між гіпсокартонними листами;
- Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин;
- Екологічно сертифікований продукт**.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Грунтівки: E-100, E-110, E-112;

СКЛАД

- водно-полімерна акрилова дисперсія, наповнювачі, пігменти, функціональні добавки.



ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, мастила тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та прогрунтувати антисептичною грунтівкою Siltek Biostop E-112;
- відремонтувати поверхню дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek, які будуть використані перед початком шпаклювання;

- нанести грунтівку Siltek Universal E-100 або Siltek Profi E-110 (відповідно до стану поверхні та згідно призначення) не пізніше, ніж за 4–6 годин перед шпаклюванням;
- підготовлена до шпаклювання поверхня повинна бути сухою, міцною та чистою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- шпаклівку перед використанням ретельно перемішати, при перемішуванні забороняється використовувати інструмент, що іржавіє;
- нанести на поверхню за допомогою металевого шпателя або напівтертка;
- другий і наступні шари шпаклівки наносити після висихання попереднього;


 ВИТРАТА ПРИ
 ФІНІШНОМУ
 ШПАКЛЮВАННІ

 ВИТРАТА ПРИ
 СУЦІЛЬНОМУ
 ВИРІВНЮВАННІ (ПРИ
 ТОВЩИНІ ШАРУ 1 мм)

 ВИСИХАННЯ ШАРУ
 ТОВЩИНОЮ 1 мм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина	приблизно 1,75 кг/л
Висихання шару товщиною 1 мм (в залежності від поверхні)*	4–6 годин
Максимальний розмір часток наповнювача (зернистість)	не більше 50 мкм, дрібнозерниста
Витрата: - фінішне шпаклювання - суцільне вирівнювання (при товщині шару 1 мм)	0,8 кг/м ² 1,75 кг/м ²

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.
 У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

- після висихання шпаклівки поверхню відшліфувати та прибрати пил;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро, маса нетто 5 та 15 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до +30 °C та відносній вологості повітря 55–65 %;
- забороняється змішувати шпаклівку з водою або іншими матеріалами;
- не фарбувати поверхні оздоблені шпаклівкою Siltek Acryl Finish силікатними фарбами;

- заповнення швів між гіпсокартонними листами виконувати за допомогою штукатурної армуючої сітки;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °C до +35 °C. Строк придатності — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності шпаклівки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ДСТУ EN 13300:2012