

SILTEK DECOR MOSAIC

ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «МОЗАІКА»

ВІДРО 25 кг

Колір №1: 1300 0478**

**Артикул та наявність продукції інших кольорів уточнюйте в точці продажу.

ОПИС

Готова до застосування, тонкошарова полімерна штукатурка з кольоровим заповнювачем для декоративного оздоблення мінеральних поверхонь всередині та зовні будівель (бетон, штукатурка і т. п.), а також гіпсокартону, ДСП та ОСБ плит всередині будівель.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для первинного та ремонтного оздоблення фасадів, цоколів, бетонних елементів огорожі. Рекомендується для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції. Може використовуватися для декоративного оздоблення стін в приміщеннях з нормальною та підвищеною вологістю.

ВЛАСТИВОСТІ

- Різноманітна кольорова гама;
- Еластична;
- Морозостійка;
- Стійка до УФ-випромінювання;
- Містить гідрофобігатор, захищає фасад від вологи;
- Для зовнішніх та внутрішніх поверхонь;
- Довговічне покриття, стійке до механічних навантажень;
- Покриття легко миється;
- Екологічно сертифікований продукт**.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Ґрунтівки: Biostop E-112, E-110, E-105.

Суміші для систем теплоізоляції: T-85, T-87.

СКЛАД

- водно-полімерна латексна дисперсія, фракціоновані кольорові заповнювачі, гідрофобізуючі добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- підготовлена до нанесення штукатурки поверхня повинна бути сухою, міцною, чистою, однорідною за водопоглинанням та рівною, без напливів розчину (перепад по площині повинен становити не більше 2 мм на 2 погонних метра);
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибині ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek;
- невеликі нерівності, напливи розчину, зняти за допомогою шпателя та зашкурити наждачною теркою;

- для забезпечення кращого зчеплення декоративної штукатурки з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтівки TM Siltek відповідно до призначення:
 - цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з незначеною міцністю обробити ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
 - перед нанесенням штукатурки поверхню обов'язково обробити ґрунтівкою Siltek Contact E-105, тоновану під колір штукатурки;
- проґрунтовані поверхні перед початком виконання робіт витримати не менше 4 годин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- перед використанням штукатурку ретельно перемішати;
- нанести штукатурку на поверхню суцільним рівномірним шаром на максимальну товщину зерна металевим шпателем з нержавіючої сталі, після чого свіжонанесену суміш загладити тим самим інструментом до отримання гладкої поверхні з зернистою



ВИТРАТА СУМІШІ



2 КЛАС ПАРПРОНИКНОСТІ



МОРОЗОСТІЙКА



СТІЙКА ДО УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



ВОДО-ВІДШТОВХУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Густина	приблизно 1,72 кг/л
Паропроникність	середня V_2 ($S_d=0,306$ м)
Водопроникність	низька W_3 ($w=0,02$ кг/м ² ·год ^{0,5})
Час висихання*	24 години
Розмір зерна	1,0–1,6 мм
Витрата	від 3,3 кг/м ²
Колір	Кольори згідно каталогу «Декоративні штукатурки Mosaic»

* За нормальних умов — температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %. У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

- фактурою. Загладжування виконувати в одному напрямку для запобігання можливої нерівномірності кольору;
- роботи необхідно виконувати від кута до кута будівлі чи приміщення або по границях рельєфних елементів огорожувальних конструкцій. При зупинці робіт (технологічна перерва, кінець зміни) вздовж лінії закінчення робіт потрібно приклеїти малярну стрічку, яку потім видалити разом з залишками затверділої суміші після її нанесення та загладжування, по закінченню перерви роботу продовжувати з місця припинення робіт;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- пластикове відро, маса нетто 25 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до

+30 °С та відносній вологості повітря 55–65 %;

- свіжонанесену штукатурку протягом 24 годин захищати від дощу та дії прямих сонячних променів;
- оскільки продукція виготовляється з природних матеріалів, в заповнювачі можливі включення інших кольорів, а також включення розміром менше 1 мм;
- зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °С до +30 °С. Строк придатності — 24 місяці з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні. Після закінчення строку придатності декоративної штукатурки рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

ДСТУ EN 1062-1:2012 - (S₃,S₄^b)V₂W₃