



Ґрунт-фарба КОНТАКТНА

CONTACT E-105

контактна ґрунт-фарба для створення адгезійного шару на щільних поверхнях та зменшення водопоглинання пористих поверхонь. Надає гладким поверхням шорсткості для кращого зчеплення з оздоблювальними матеріалами: декоративні штукатурки, шпаклівки, клеї для важких і щільних облицювальних плит, самовирівнювальні підлоги тощо.



**НАДАЄ ПОВЕРХНІ
ШОРСТКОСТІ**



**ТОНУЄТЬСЯ У
СВІТЛІ ТА ТЕМНІ
КОЛЬОРИ**



ПАРОПРОНИКНА



**ЗНИЖУЄ ВОДО-
ПОГЛИНАННЯ ПОРИС-
ТИХ ПОВЕРХОНЬ**

Технічні характеристики

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розріджувач | вода |
| Густина | приблизно 1,55 кг/л (база EA), 1,35 кг/л (база EC) |
| Максимальний розмір часточок заповнювача | 0,63 мм |
| Час висихання* | від 4 до 6 годин |
| База / колір | база EA, можна використати як білу ґрунт-фарбу або затонувати база EC (безбарвна), використовувати тільки після тонування |
| Витрата ґрунт-фарби на 1 м ² * | 0,25–0,35 л |

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60%.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Склад

- водно-полімерна дисперсія, заповнювачі, модифікуючі добавки.

Властивості

- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь (газо-, пінобетон)
- Надає поверхні шорсткості, полегшує нанесення оздоблювальних матеріалів
- Тонується в колір фінішного покриття, запобігає просвічуванню кольору поверхні крізь тонкошарові декоративні, а також мозаїчні штукатурки
- Ефективна при консервуванні незакінчених фрагментів фасадів в зимовий період

Застосування

- призначена для нанесення на мінеральні поверхні (бетон, ніздрюватий бетон, цегла, цементно-вапняні штукатурки тощо), гіпсокартон, ДВП, ДСП, поверхні, пофарбовані водно-дисперсійними чи алкідними фарбами, а також як прошарок між поверхнями з гіпсу та матеріалами на основі цементу. Рекомендується застосовувати перед вирівнюванням поверхні штукатуркою чи шпаклівкою, облицюванням плиткою, при приклеюванні всіх видів теплоізоляційних плит, оздобленням фасадів та інтер'єрів декоративними, а також мозаїчними штукатурками і т. і.

Підготовка поверхні (згідно СНИП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001)

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та проґрунтувати антисептичною ґрунтівкою Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей TM Siltek.

Виконання робіт

- контактну ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика, в одному напрямку, рівномірно, в один шар, без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (фарби, штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше, ніж через 4–6 годин;
- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити;
- тару та залишки ґрунтівки утилізувати згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029.

Увага

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до +30 °C та відносній вологості повітря 55–65%;
- перед нанесенням силікатних декоративних матеріалів застосовувати ґрунт-фарбу Siltek Contact Silicat EC-10;
- гарантійний термін зберігання — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Зберігати в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні, при температурі від +5 °C до +35 °C. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморозування при транспортуванні та зберіганні ґрунт-фарби Siltek Contact E-105.

Упаковка

- пластикове відро об'ємом 3, 5, 10 та 20 л.

ТУ У 20.3-31749934-004:2015